

# POSTTERRA PROTECT

**Protector incoloro para suelos y muros de hormigón, metal, ladrillo, piedra y materiales minerales**

## FICHA TÉCNICA E INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN



### CARACTERÍSTICAS

- Protector con polímeros acrílicos termoplásticos de base agua.
- Protector incoloro para suelos y muros de hormigón en interior y exterior.
- Diseñado para proteger superficies decorativas con una capa transparente o tintada que no amarillea.
- Excelente adherencia sobre todas las superficies limpias.
- Es duradero y tiene resistencia a la intemperie y a los ataques químicos de líquidos de frenos, aceites de coche, gasolina, grasa y varios ácidos.
- Protege contra los rayos ultravioletas para reducir la decoloración, resistiendo la intrusión del agua y otros contaminantes.

### INDICACIONES

- Protector incoloro para suelos y muros de hormigón, metal, ladrillo, piedra y materiales minerales.
- Diseñado para su uso en espacios públicos y privados: restaurantes, casinos, tiendas, hoteles, residencias...
- Para uso en interior y exterior.

### RECOMENDACIONES

Se puede utilizar como acabado o como imprimación de recubrimientos de alto rendimiento de dos componentes de base agua.

### MODO DE EMPLEO

- El PostTerra Protect se aplica al uso, sin diluir, en capas finas con pulverizador adecuado o pistola Airless o HVLP. También se puede aplicar con Pad (almohadilla aplicadora) o rodillo de pelo corto.
- **Aplicación:**  
Siempre que se aplique pulverizado, filtrar el producto para evitar grumos. El método más habitual es, utilizando el pulverizador adecuado, aplicar el producto a un 80% de la superficie y repasar con un Pad (almohadilla aplicadora) o rodillo para distribuir

y rellenar el 20% de la superficie restante. Evitar los charcos y los excesos. Se puede aplicar la segunda capa después de 4 horas de secado. Evitar que la superficie se moje antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Temperatura</b>	Aplicar entre 5 y 35°C.
<b>Humedad relativa máx.</b>	80%
<b>Secado entre capas</b>	4 horas
<b>Rendimiento</b>	8-10 m <sup>2</sup> /L. aprox.
<b>Limpieza de material</b>	Agua.
<b>Almacenamiento</b>	En lugares secos, frescos y sin exposición directa a la luz. Aplicar preferentemente antes de 2 años desde la fecha de fabricación.
<b>Mantenimiento</b>	Renovación de la capa externa de protección según desgaste.
<b>Envases</b>	1, 5 y 20 L.

### NORMAS DE SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad

*La presente información reemplaza las anteriores relativas al mismo producto. Está basado en la experiencia objetiva de resultados. Los consejos suministrados son referentes a trabajos de mantenimiento de superficies, por lo que no pueden dar una descripción apropiada de la naturaleza y estado a fondo de la pintura. Se recomienda antes de cualquier aplicación, realizar pruebas de ensayo o consultar con nuestro departamento técnico la aplicación más adecuada.*